
IZOFLOOR - EP 134

Епоксидна подова настилка

Свойства:

IZOFLOOR – EP 134 е цветна, саморазливна двукомпонентна система без пълнители и разтворители на епоксидна основа, предназначена за подови покрития.

IZOFLOOR - EP 134 се втвърдява във формата на твърд, уплътняващ слой с висока механична и химическа устойчивост. Възможност за постигане на неплъзгаща се повърхност.

Области на приложение:

За подово покриване на бетон, мозайка, замазка, плочки, метал, във вътрешни помещения в следните области:

Предприятия от хранително-вкусовата промишленост:

Преработка на месо и риба

Преработка на мляко и производство на млечни продукти

Производство на консерви и пакетирани храни

Сладкарски предприятия и хлебозаводи
Производство на безалкохолни напитки и пиво.

Производство на вина и високо алкохолни напитки

Обществени и промишлени кухни;

Стерилни помещения:

Болници и лаборатории

Фармацевтични предприятия

Текстилна промишленост;

Печатници и хартиено-целулозна промишленост;

Паркинги и гаражи, автомобилни сервиси, автомивки;

Търговски и бизнес центрове, жилищни сгради;

Електронна промишленост;

Складови помещения;
Ремонтни работилници;

Технически данни

Химична основа: Епоксид

Плътност:

База (А компонент): ~ 1.50 кг/л.

Втвърдител (В компонент) ~ 1.05кг/л.

*Стойностите са при +23°C.

Външен вид:

Компонент **А** – Смола: цветна смес

Компонент **В** – Втвърдител: бледожълта течност

Опаковки:

от по 18.00кг. (Комплекти А+В)

А Компонент – 15.00кг. Метални баки

В Компонент – 3.00кг. Метални баки

Цветовете: Светло сиво, Тъмно сиво, Резеда, Маслено зелено, Червено, Жълто, Охра, Синьо;

RAL цветовете – по заявка

Под влиянието на директна слънчева светлина, може да се забележи промяна в цвета на настилката, която не влияе на нейното качество;

Разходна норма: 1,20 кг. на кв.м. за милиметър дебелина от готовата смес, при минимална дебелина на слоя от 1мм.

Физико-механични свойства:

Якост на натиск: ~ 72 N/mm² EN 13982-2

Якост на огъване: ~37 N/mm² EN 13982-2

Якост на сцепление: ~ 3,8 N/mm²
(разрушаване в бетона) EN 13982-8

Химическа устойчивост: виж таблица за химическа устойчивост на продукта.

Основа за полагане:

Бетоновата основа трябва да бъде здрава, чиста, суха, без наличие на прах и мазни петна, носимо способна с якост на натиск

мин. 25N/mm² и якост на сцепление
мин. 1,5N/mm²

Подготовка на основата

Почистването на основата се извършва чрез:

Шлайфане или фрезование с машина, пясъкоструене, бластиране.

Химически активни вещества (натриева основа и др. според типа замърсяване).

Запълват се всички дупки, пукнатини, неравности и други дефекти по основата с помощта на полимер-бетон. (**IZOFLOOR-EP 101** + кварцов пясък).

След саниране, ръбовете и неравностите над основното ниво се загладват с абразив. Основата трябва да бъде почистена добре от прах и замърсявания с помощта на метла или прахосмукачка.

Грундиране

ВАЖНО: Да не се грундира върху мокра, влажна (над 4% влажност) основа, мръсна, прашна, мазна, на дупки, с неравности повърхност. Не се работи при температура под 10 градуса целзий и влажност на въздуха над 80%.

Подготовка: грундът е двукомпонентен, (А+В) смесва се с помощта на дрелка при 400 оборота в минута. Времетраенето на смесването е 2 минути.

Да не се допуска замърсяване и овлажняване между слоевете.

Нанасяне на основното покритие IZOFLOOR EP 141

Настилната се поставя 12 часа след поставяне на грунда, но не по-късно от 24 часа от нанасянето на грунда.

Грундът трябва да е напълно изсъхнал преди нанасянето на основното

покритие. Филмът, който покрива основата, трябва да е без дупки, шупли и да е без прекъсване по цялата площ.

Ако е необходимо нанесете втори пласт от грунда с помощта на валик или шпатола.

Смесване:

Компонент **А** се разбърква, до получаването на хомогенна смес с електрическа бъркалка (дрелка) със скорост от 400 оборота в минута.

След това се добавя цялото количество от Компонент **В** и се бърка със същите обороти в продължение на 2 минути.

Съотношение на смесване: **A:B = 100:20 части**

По желание може да се добави кварцов пясък с подходящата зърнометрия за постигане на желаната гъстота.

ВАЖНО: След разбъркване сместа трябва да има хомогенен вид, цвят и да няма утайка. Да не се бърка бурно с цел недопускане вкарване на въздух в сместа.

Полагане:

Животът на сместа е около 30 минути, като варира от температурата в помещението. При просрочване на времето материала желира и става негоден за употреба.

При изливане на материала върху основата, се работи само с материала, който изтича свободно от съда.

Нанасянето става с назъбен гребен с дебелина на зъбите от 1-2мм или с шпатула. Задължително се използва обезвъздушаващ (иглен) валик, за отстраняване на мехурчетата въздух в настилната.

За получаване на релефна или грапава повърхност, положеният **IZOFLOOR EP 134** се наръсва обилно с кварцов пясък с желаната зърнометрия, не по-късно от 30 мин. след полагането.

Системи:

Саморазливно гладко покритие 1мм
Грунд : IZOFLOOR EP 101 - 1-2 слоя
Покритие: IZOFLOOR EP 134 – 1 слой

*Покрития с посипка на кварцов пясък
3-4мм*

Грунд : IZOFLOOR EP 101 - 1-2 слоя
Покритие: IZOFLOOR EP 134 – 1 слой
Посипка: Кварцов пясък – 0,4-0,8 мм
Запечатка: Покритие: IZOFLOOR EP
156 – 1 слой

Почистване на инструментите:

Непосредствено след употреба инструментите се почистват с разтворител.

ВАЖНО: Върху настилка не се допуска пешеходен трафик до 24 часа.
Вода, химикали и пълно натоварване се допускат 7 дена след полагането.
След втвърдяване **IZOFLOOR-EP 134** е напълно безвреден.

Време за натоварване на покритието:

Пешеходен трафик: ~ след 24 часа
Лек трафик на колички: ~ след 72 часа
Пълно натоварване: ~ след 7 дни
*при температура +23°C

Почистване на покритието:

Периодично почистване с четки, прахосмукачка, въртяща се машина с пад или четки, с подходящи препарати, както и водоструйка.

Инструкция за безопасност: Относно информация за безопасна употреба, транспорт, съхранение и изхвърляне на химически продукти, моля вижте информационния лист за безопасност.

Съхранение:

На сухо и без пряка слънчева светлина място при температура от +5°C до +30°C, в оригинално запечатани опаковки.

Срок на годност: 6 месеца в оригинални плътно затворени опаковки.

Правна информация:

Цялата информация в този продукт и във всички други публикации (включително електронни), се основава на нашите познания и опит и са изключителна собственост на Изофлор при условие, че са спазени условията за експлоатация и съхранение.

Изофлор не може да гарантира, че продукта е приложим за определени цели и при определени изисквания, тъй като практиката показва, че не винаги действителните работни условия съвпадат с тези, за които продуктът е предназначен. Потребителят на продукта сам трябва да провери пригодността му за определени цели и условия.

Изофлор не носи отговорност и не контролира преки или косвени щети, настъпили по време на транспорт, съхранение, употреба, описани в този документ.

Производителят си запазва правото да променя текста на техническите характеристики в този документ, като ги описва в последна версия.

Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространена или използвана по друг начин, без писмено съгласие на Изофлор.

Потребителят трябва да прочете и да се запознае с информацията в този документ преди употреба на продукта.

Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове за да се увери, че продукта е подходящ за нуждите му.

тел/факс: 032/640 381; 0897 957010
e_mail: izoflor@abv.bg; www.izoflor.bg
гр.Пловдив, ул."Оборище"8



Всички поръчки се изпълняват
изключително съгласно нашите
условия за продажба.

CE