

| Технически данни- IZOCRETE HF | |
|-------------------------------|--|
| Пълно втвърдяване при 20°C. | 3 дена |
| Дебелина на нанасяне | 6-9мм. |
| Сила на натиск | 56 N/mm ² |
| Реакция на огън | B _{fl} – S ₁ |
| Сила на свързване | 2.2 N/mm ² |
| Температурна устойчивост | -40°C до+ 130°C (при 4 мм.) |
| Повърхностна твърдост | 335 N/mm ² |
| Износоустойчивост по Ворме | 5,6 см ³ /50см ² |
| Сила на огъване | 19 N/mm ² |
| Водопронпускливост | непронпусклив |
| Устойчивост на удар | 21 N.m |