

Технически данни-IZOCRETE MF	
Пълно втвърдяване при 20°C.	3 дена
Дебелина на нанасяне	2-4мм.
Сила на натиск	51 N/mm <sup>2</sup>
Реакция на огън	B <sub>fl</sub> – S <sub>1</sub>
Сила на свързване	1,8N/mm <sup>2</sup>
Температурна устойчивост	-20°C до+ 80°C (при 4 мм.)
Повърхностна твърдост	259 N/mm <sup>2</sup>
Износоустойчивост по Ворме	2,9 см <sup>3</sup> /50см <sup>2</sup>
Сила на огъване	25 N/mm <sup>2</sup>
Водопронпускливост	непронпусклив
Устойчивост на удар	19 N.m