

Технически данни-IZOPUR SL

Пълно втвърдяване при 20°C.	7 дена
Дебелина на нанасяне	1-3мм.
Сила на натиск	69 N/mm ²
Реакция на огън	NPD
Сила на свързване	0,8N/mm ²
Температурна устойчивост	до+ 70°C (при 4 мм.)
Повърхностна твърдост	600 N/mm ²
Износоустойчивост по Vörme	1.5 см ³ /50см ²
Сила на огъване	10.2 N/mm ²
Водопронпускливост	непронпусклив
Устойчивост на удар	20.8 N.m